



Keo dán gạch / đá thông dụng

- Độ bám dính cao
- Đóng gói sẵn, chất lượng ổn định
- Dễ sử dụng, thi công nhanh
- Chống rêu mốc, kháng ẩm tốt
- Bền với các tác động thời tiết
- Chuyên dùng cho gạch/đá hút nước & ít hút nước.
- Sử dụng cho khu vực nội thất khô ráo như phòng khách, phòng ngủ,...
- Thích hợp thay thế vữa truyền thống
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs - an toàn cho sức khỏe người dùng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Đóng gói 25 kg/bao

Màu sắc keo Màu Xám

Hạn sử dụng và bảo quản: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng mát
Không được chồng quá 5 bao
Nên sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi mở bao bì
Vận chuyển bằng xe, không để bị ướt, không dùng móc nhọn để bốc xếp

ỨNG DỤNG:

- Dùng để dán lát gạch / đá trên bề mặt bê tông, vữa xi măng và các loại tường gạch.
- Có thể dán lát trực tiếp lên bề mặt gạch đá cũ.
- Cho các khu vực nội thất thông thường: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng,...
- Dùng cho gạch / đá kích thước cạnh <60cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần: Xi măng, cát sạch(cát vàng), phụ gia chuyên dụng

Cường độ	> 0.5 N.mm2
Khối lượng riêng	~1.4 g/cm3
Thời gian khuấy để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	2 giờ
Thời gian mở	30 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	5 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ
Độ dày yêu cầu	2 - 10 mm
Định mức trung bình	2.5 - 5 kg/m2

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*

	Tiêu chuẩn	CD1
Cường độ bám dính khi kéo ISO13007 phần 2-4.4.4.2 và EN 1348-8.2	≥ 0.5 N/mm2	Đạt
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước ISO13007 phần 2-4.4.4.3 hoặc EN 1348-8.3	≥ 0.5 N/mm2	Đạt

*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

*Định mức mang tính tham khảo: 5kg/m2 cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3mm) Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ.

DỤNG CỤ



Thước cân



Chổi, xốp lau



Thùng khuấy



Máy khuấy



Ke gạch 1-4 mm



Bay răng cưa



Bay thường




Búa cao su


HƯỚNG DẪN THI CÔNG




Vệ sinh mặt nền ốp lát



Kéo vữa bằng cạnh phẳng



Sau kéo bằng cạnh răng cưa



Đặt gạch và dịch chuyển theo 2 phương




Dùng búa cao su đóng gạch



Dùng khăn lau sạch bề mặt gạch



Đi lại sau 24-72h



Vệ sinh ron gạch



Chít mạch sau 24-72h

LƯU Ý KHI DÁN GẠCH

- Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch / đá. Cách trét này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch / đá, thấm thấu nước và bong tróc về sau
- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian quy định. Tránh sử dụng keo trên bề mặt quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt, phải rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng, không gây nôn
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước
- Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe, môi trường
- Để xa tầm tay trẻ em

MIỄN TRỪ

Các thông tin liên quan đến sản phẩm AMAT được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.



Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN MATERIAL

Km28, quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
0896.543.345 | amat.vn

